

Нормы допуска по качеству покрытия крашенных фасадов

№ п/п	Наименование дефекта	Продукция из МДФ, покрашенная с шелковисто-матовой отделкой				Продукция из МДФ, покрашенная с отделкой высокий глянец				Продукция из МДФ, покрашенная спецэффектом (металлик, перламутр)					
		Лицевая	Торец	Обратная бел. лам-т	Обратная мат. краска	Лицевая	Торец	Обратная бел. лам-т	Обратная мат. краска	Лицевая	Торец	Обратная бел. лам-т	Обратная мат. краска		
1	Геометрические размеры и допуски	Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах. Предельные отклонения по геометрическим размерам составляют +/- 1,5 мм; отклонения от прямолинейности +/- 1,5 мм на метр размера.													
2	Царапины	Не допускаются		Допускаются	Не допускаются			Допускаются	Не допускаются			Допускаются	Не допускаются		
3	Риски	Допускаются едва заметные	Допускаются		Допускаются	Допускаются едва заметные	Допускаются		Допускаются	Допускаются	Допускаются		Допускаются	Допускаются	Допускаются
4	Вмятины диаметром не более 3 мм	Не допускаются			Не допускаются				Не допускаются				Не допускаются		
5	Вкрапления под лаком (инородные и т.п. включения), единичные локальные структурные неровности	-			-				-				-		
6	Шагрень, отклонение по степени шероховатости (*)	Допускается едва заметная	Допускается		Допускается	Допускается едва заметная	Допускается		Допускается	Допускается	Допускается		Допускается	Допускается	Допускается
7	Отслоения краски, лака	Не допускаются		-	Не допускаются			-	Не допускаются			-	Не допускаются		
8	Соответствие с каталогом RAL, WC, CS, каталоги спецэффектов	90 – 100%		-	90 – 100%	90 – 100% (**)	90 – 100% (**)	-	90 – 100%	85 – 100%	85 – 100%	-	90 – 100%		
9	Наличие загрязнений на деталях	Не допускается													
10	Сколы на ламинате	-		Допускаются следы реставрации	-			Допускаются следы реставрации	-			Допускаются следы реставрации	-		
11	Сколы по периметру изделий и по краям паза	Не допускаются			Не допускаются				Не допускаются				Не допускаются		
12	Пылинки, кратеры, пузырьки, проколы	Не более 3-х на 0,3 кв.м.	Допускаются	-	Допускаются	Не более 3-х на 0,3 кв.м.	Допускаются	-	Допускаются	Не более 3-х на 0,3 кв.м.	Допускаются	-	Допускаются		
13	Неравномерность распределения спецэффекта	Не допускаются			Не допускаются	Допускаются			Допускается						
14	Полировка	-		Полируется	Не полируются	-	Полируется	Не полируются	-	Полируется	Не полируются	-			

Нормы допуска по качеству покрытия пленками ПВХ фасадов из МДФ

Параметры	Вид покрытия	
	Матовая ПВХ, матовый пластик	Глянцевая ПВХ, глянцевый пластик
Соответствие декорам складской программы	98 - 100%	
Пылинки под пленкой ПВХ, под пластиком, точки полиграфии	не более 3-х на 0,3 м кв.	
Шагрень	допускается отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1 мм на торцах и в местах глубокой фрезеровки	
Неравномерность распределения спецэффекта	допускается едва заметная	
Риски		

Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.

* На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ и невозможностью шлифовки (выравнивания) данной поверхности перед полировкой.

** Оттенок цвета крашенных фасадов под глянцевым лаком может незначительно отличаться от базового оттенка по каталогам RAL, CS.

Претензии к художественному оформлению патинированных фасадов не принимаются - оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5% в одном заказе и в пределах 25% согласно утвержденному образцу. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.

При «дозаказе» крашенных фасадов насыщенность и оттенок покрытия может отличаться от первоначального, что обусловлено технологическими особенностями материала.

Приложение

1. Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-2014.
Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом. Проверка качества мебельных фасадов и производится в следующих условиях:
 - в помещении с дневным освещением.
 - с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см.
 - с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70°-90°.
 - время осмотра 10 секунд считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.
2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.
3. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п.).
4. На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней неоднородной структурой МДФ.

Общие требования к качеству деталей мебельных

1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов.
2. Не допускается наличие «острой» кромки на обратной стороне изделий, на углах изделий.
3. Покоробленность деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-2014 п.2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-2014 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию:
 - а. C/D больше или равно 0,017, где C – толщина изделия, мм; D – диагональ изделия, мм
 - б. Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371- 2014 п.2.2.3, не гарантируется.
4. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и инородных частиц.

Правила хранения и эксплуатации мебельных фасадов

Общие положения.

Мебельные фасады несут декоративную функцию и используются как комплектующие для корпусной мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери. Допустимо использовать фасады в качестве стеновых панелей для отделки внутренних помещений.

Не допускается.

1. Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +50°C (это может привести к деформации лицевого покрытия).
2. Устанавливать осветительные и нагревательные приборы на расстоянии, не обеспечивающим выполнение п.1 от мебельных фасадов (воздействие тепла от приборов может привести к чрезмерному нагреву лицевой части фасадов и как результат к ухудшению внешнего вида).
3. Воздействие влаги на любые части мебельных фасадов (это может привести к разбуханию основы фасадов, отклеиванию кромок от торцевых поверхностей).
4. Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия фасада и ухудшению внешнего вида).
5. Подвергать механическому воздействию лицевые и торцевые поверхности фасадов (это может привести к появлению сколов и царапин на поверхностях деталей и ухудшению их качества).

Уход за мебельными фасадами.

Уход за мебельными фасадами из МДФ предполагает использование исключительно качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств, следуя указаниям к их применению в инструкциях. Для удаления пятен с поверхности мебельных фасадов можно использовать слабый мыльный раствор или разбавленный этиловый спирт, а также средства, содержащие этанол (моющие средства для мойки окон). Таким образом, поверхность фасада протирают ветошью с рекомендованным средством, а затем поверхность протирают насухо. Не следует применять средства по уходу за мебелью из натурального дерева (воск, полироль и т.д.), а также абразивные чистящие средства и любые растворители. Не допускайте присутствия в моющем средстве окисляющих веществ (отбеливатели, хлор), сильных щелочей (с содержанием гидроксида натрия, нашатырного спирта). В качестве дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности одним из антистатических средств для снятия статической нагрузки.

Правила Хранения.

Мебельные фасады хранятся в сухих, отапливаемых помещениях при температуре от +10°C до + 40°C и относительной влажности воздуха до 60%.
Мебельные фасады и модули должны храниться горизонтально, поштучно, в упакованном виде, в стопках высотой не более 10 уп.

Правила транспортировки.

Мебельные фасады и модули транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, исключающих попадания влаги и воздействий существенного перепада температур. За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, изготовитель ответственности не несет.